



Adesilex P9



Adeziv pe baza de ciment, cu aderenta imbunatatita, fara alunecare, cu timp deschis extins pentru placi ceramice

CLASIFICARE DUPA EN 12004

Adesilex P9 este un adeziv pe baza de ciment imbunatatit (C2), fara alunecare (T), cu timp deschis extins (E) clasificat C2TE.

Adesilex P9 este marcat CE in baza certificatului ITT nr. 25050141/Gi (TUM) si 25080230/Gi (TUM) emis de laboratorul Universitatii Tehnice Munchen (Germania).

DOMENII DE APLICARE

Adeziv de uz exterior si interior, pentru montarea placilor ceramice absorbante sau neabsorbante si a mozaicului de orice tip pe pereti, pardoseli si plafoane. De asemenea, adezivul se utilizeaza si pentru lipirea in puncte de aderenta a panourilor de materiale izolante: panouri din polistiren expandat, vata de fibra de sticla, Eraclit, panouri fonoabsorbante etc.

Exemple tipice de aplicare

- Montarea placilor ceramice si a mozaicurilor pe urmatoarele tipuri de strat suport:
 - pereti traditionali sau tencuieli pe baza de ciment;
 - zidarie din boltari de BCA, dar la interior;
 - suport de gips sau anhidric, daca este tratat in prealabil cu amorsa tip **Primer G**;
 - gips carton tratat in prealabil cu amorsa tip **Primer G**;
 - pardoseli incalzite, dar nu pentru placi ceramice mai mari de 900 cm²;
 - sape pe baza de ciment, suficient de maturate si uscate;
 - pereti vopsiti, la interior, cu conditia ca vopsea sa fie bine fixata si aderenta.
- Placare peste placare deja existenta pe o suprafata de pana la 900 cm² (suprapozare).



Adesilex P9



Placarea unei pardoseli cu gresie portelanata



Aplicarea de placi portelanate pe un perete tencuit



Aplicarea de placi portelanate pe un perete din gips-carton

- Montarea placutelor ceramice de mici dimensiuni la piscine sau bazine.

CARACTERISTICI TEHNICE

Adesilex P9 este o pulbere gri sau alba compusa din ciment, nisip cu granulometrie selectionata, cu un continut ridicat de rasini sintetice si aditivi speciali, dupa o formula dezvoltata si testata in Laboratoarele de Cercetare MAPEI.

Amestecat cu apa se transforma intr-un mortar cu urmatoarele caracteristici:

- se lucreaza usor;
- este tixotropic, **Adesilex P9** poate fi aplicat pe un perete vertical fara a se scurge si fara a permite alunecarea placilor ceramice, chiar daca au o greutate mare;
- aderenta perfecta pe toate materialele utilizate in mod normal in constructii;
- se intareste fara a suferi contractii dimensionale considerabile;
- are timp deschis extins.

RECOMANDARI

Adesilex P9 nu trebuie utilizat in urmatoarele cazuri:

- pe structuri de beton prefabricat sau turnat;
- pe pereti sau pardoseli supuse la miscari sau vibratii puternice (panouri din lemn, fibrociment);
- pe suprafete suport din metal;
- pentru montarea placilor ceramice care necesita o grosime de aplicare a adezivului mai mare de 5 mm.

MOD DE APLICARE

Pregatirea suportului

Toate straturile suport, pe care se va aplica **Adesilex P9**, trebuie sa fie plane, compacte, solide, fara urme de grasimi, uleiuri, vopsea, ceara, etc.

Inainte de montarea placilor ceramice se asteapta ca suportul sa nu mai aiba contractii, respectiv la suport de tip tencuiala pe baza de ciment se respecta un timp de maturare de cel putin 7 zile pentru fiecare cm grosime, iar pentru montarea pe suport tip sapa pe baza de ciment se respecta un timp de maturare de 28 de zile. In alternativa la sape, daca acest timp de asteptare este prea mare, se utilizeaza materiale speciale cu intarire si uscare rapida tip **Mapecem, Mapecem Pronto, Topcem** sau **Topcem Pronto**.

In zilele calduroase udati suportul sau zona de lucru expusa la soare cu apa, pentru a-i reduce temperatura si apoi asteptati zvantarea apei. Substraturile ce contin var sau cele anhidrice trebuie sa fie perfect uscate (umiditatea reziduala max. 0,5%), suficient de dure, fara praf si se trateaza obligatoriu cu amorse tip **Primer G** sau **Mapeprim SP**, iar zonele expuse la umiditate ridicata se trateaza cu **Primer S**.

Prepararea amestecului adeziv

Amestecati **Adesilex P9** cu apa curata pana se obtine o pasta omogena, fara aglomerari. Se lasa 5 minute de repaos, dupa care se amesteca din nou. Utilizati 30-32 parti de apa la fiecare 100 parti de **Adesilex P9** gri si 29-31 parti de apa la **Adesilex P9** alb, echivalentul cu 7,25-7,75 litri de apa la fiecare 25 kg **Adesilex P9** gri si 7,5-8 litri apa pentru 25 kg **Adesilex P9** alb. Amestecat in acest fel, timpul de punere in opera a amestecului este de aproximativ 8 ore.

Aplicarea amestecului adeziv

Adesilex P9 se aplică pe substrat cu o spatula dintata. Pentru a alege spatula potrivita, se va

urmari ca spatele placilor ceramice sa fie acoperit cu mortar adeziv in proportie de cel putin 65-70%, cand montarea se executa la pereti sau pentru trafic usor la interior, si de 100% pentru montarea placilor supuse la trafic intens sau la exterior.

Pentru a asigura adezivului o aderenta buna, se intinde un prim strat subtire de **Adesilex P9** pe suport cu spatula lisa si imediat se aplică grosul adezivului cu spatula dintata aleasa in raport cu tipul si dimensiunea placilor (vezi "Consum").

In cazul placilor la exterior sau la piscine, adezivul se va aplică atat pe suport, cat si pe spatele placilor (metoda dublei aplicari).

Montarea placilor ceramice

Placile ceramice nu se udu cu apa inainte de aplicare; numai in cazul in care spatele placilor este foarte prafuit, se curata rapid cu apa curata.

Placile de finisaj se monteaza presandu-le bine cu mana, astfel incat sa se asigure contactul optim cu adezivul.

Timpul deschis (perioada de timp in care adezivul intins pe suport are aderenta la placile ceramice) in conditii normale de temperatura si umiditate este de cca. 30 minute. Conditii de mediu nefavorabile (vant uscat, soare puternic, temperaturi ridicate), un substrat foarte absorbant pot sa reduca drastic acest timp, la numai cateva minute.

In aceste conditii de lucru dificile, timpul deschis poate fi prelungit umezind suportul cu apa pentru racire si se asteapta obligatoriu zvantarea suportului inainte de aplicarea adezivului.

De asemenea, se controleaza permanent daca adezivul aplicat pe suport nu a format o crusta peliculara neaderenta la atingerea cu mana si daca mai este inca proaspăt.

In situatia in care crusta peliculara neaderenta s-a format, se respalteaza adezivul cu spatula dintata.

Este contraindicat sa se ude adezivul cu apa pentru a dizolva crusta peliculara neaderenta, deoarece in contact cu apa se formeaza la suprafata un strat antiadeziv.

Timpul de corectie (timpul in care placile ceramice odata montate mai pot fi repositionate) este de maxim 60 minute de la punerea in opera.

Placile ceramice montate cu **Adesilex P9** nu trebuie spalate sau expuse la ploi timp de cel putin 24 ore si trebuie protejate de ger si de soare puternic cel putin 5-7 zile de la punerea in opera.

CHITUIREA SI ETANSAREA ROSTURILOR

Rosturile se chituesc dupa un timp de 4-8 ore la pereti si 24 ore la pardoseli, de la instalarea placilor, cu chit MAPEI pe baza de ciment sau epoxidic, disponibile intr-o paleta larga de culori (vezi paleta Chituri Colorate). Rosturile de dilatatie se vor etansa cu etansanti adevarati MAPEI.

Lipirea in puncte de aderenta a materialelor izolante

In cazul lipirii in puncte de aderenta a placilor fonoabsorbante sau izolante, adezivul va fi aplicat cu mistria sau spatula.

APT PENTRU TRAFIC PIETONAL USOR

Pardoselile sunt apte pentru a suporta un trafic usor dupa cca. 24 ore.

DATE TEHNICE

Conform normelor:

- Europene EN 12004 clasificare C2TE
- ISO 13007-1 clasificare C2TE
- Americane ANSI A 118.4 - 1999
- Canadiene 71 GP 30 M tipul 2

DATE TEHNICE DE IDENTIFICARE A PRODUSULUI

Tip:	pulbere
Culoare:	alb sau gri
Greutate specifica aparenta (kg/m ³):	1300
Corp solid (%):	100
Depozitare:	12 luni in ambalajul original in loc uscat
Clasificare de pericol dupa directiva EC 1999/45:	iritant. Inainte de folosire consultati paragraful "Instructiunile de siguranta la prepararea si aplicarea produsului", informatiile de pe ambalaj si din Fisa de Siguranta a produsului
EMICODE:	EC1 R - emisii foarte scazute
Incadrare vamala:	3824 50 90

DATE DESPRE APPLICARE (la +23°C si 50% U.R.)

Raportul de amestec:	100 parti Adesilex P9 cu 30-32 parti apa din greutatea Adesilex P9 gri si 29-31 parti apa din greutatea Adesilex P9 alb
Consistenta amestecului:	pasta cremoasa
Greutatea specifica a amestecului (kg/cm ³):	1500
pH-ul amestecului:	13
Timpul de punere in opera al amestecului:	8 ore
Temperatura de aplicare permisa:	de la +5°C la +40°C
Timp deschis (dupa EN 1346):	30 minute
Timp de corectie:	cca. 60 minute
Chituirea rosturilor la pereti:	dupa 4-8 ore in functie de absorbtia suportului
Chituirea rosturilor la pardoseli:	dupa 24 ore
Apt pentru trafic pietonal usor:	dupa 24 ore
Apt pentru utilizare intensa:	14 zile

CARACTERISTICI TEHNICE FINALE

Aderenta masurata prin tractiune dupa EN 1348 (N/mm ²): - aderența initială după 28 zile: - aderența după expunerea la căldură: - aderența după imersie în apă: - aderența după cicluri îngheț-dezgheț:	1,5 1,4 1,1 1,5
Rezistența la baze:	excelenta
Rezistența la uleiuri:	excelenta (mica la unele tipuri de uleiuri vegetale)
Rezistența la solventi:	excelenta
Rezistența la temperatură:	de la -30°C la +90°C



Timp de corectie pana la 60 de minute



Placare la exterior cu caramida aparentă;
N.B. Acoperiti integral cu adeziv spatele placii

Adesilex P9



Lipirea in puncte de aderenta a panourilor izolante pe un perete netencut



(RO) A.G. BETA

APT PENTRU DAREA IN FOLOSINTA

Suprafetele placate sunt apte de utilizare intensa dupa 14 zile. Bazinile si piscinele vor fi umplute cu apa numai dupa 21 de zile.

Curatare

Mainile si sculele se spala cu apa, cat adezivul este proaspat. Suprafata finisajului se curata cu o carpa umeda, inainte de intarirea adezivului.

CONSUM

Montarea placilor ceramice:

- Mozaic si placi mici in general (spatula nr. 4): 2 kg/m².
- Placi de format obisnuit (spatula nr. 5): 2,5-3 kg/m².
- Placi mari, pardoseli externe (spatula nr. 6): 4 kg/m².

Lipirea in puncte de aderenta a materialelor izolante:

- Panouri termo si fonoizolante: cca 0,5-0,8 kg/m².
- Panouri de gips carton sau panouri BCA: cca 1,5 kg/m².

AMBALARE

Adesilex P9 este disponibil in culorile alb sau gri, ambalat in saci de hartie de 25 kg si cutii de 4x5 kg.

DEPOZITARE

Adesilex P9 trebuie depozitat in locuri uscate, in ambalaj original. Valabilitate 12 luni de la data de fabricatie inscrisa pe ambalaj (zi/luna/an).

Produs in acord cu prevederile Directivei EC/53/2003.

MASURI DE SIGURANTA LA PREPARAREA SI APPLICAREA PRODUSULUI

Contine ciment care, in contact cu transpiratia sau alte lichide ale corpului, poate produce o

reactie alergica si iritatie. Folositi manusi si ochelari de protectie.

Pentru informatii complete referitoare la utilizarea produsului nostru in conditii de siguranta, va rugam sa consultati ultima versiune a Fisei de Siguranta.

PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL.

ATENTIONARI

Indicatiile si prescriptiile de mai sus, desi corespund celei mai bune experiente a noastre se vor considera, in orice caz, cu caracter pur orientativ si vor trebui sa fie confirmate de aplicatii practice care intalnuta orice indoiala; de aceea, inainte de a adopta produsul, cel care intentioneaza sa-l foloseasca trebuie sa stabileasca el insusi daca produsul este sau nu adevarat utilizarii avute in vedere, si oricum sa-si asume intreaga raspundere ce poate deriva din folosirea lui.

Va rugam sa consultati intotdeauna versiunea actualizata a Fisei Tehnice, disponibila pe site-ul www.mapei.com



Marcajul este folosit pentru a identifica produsele MAPEI ce au o emisie foarte scazuta a substantelor organice volatile (VOC) certificate de GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), o organizatie internationala pentru controlul nivelului de emisii a produselor destinate pardoselilor.



Marcajul semnifica implicarea noastra in protejarea mediului
Peste 150 de produse MAPEI, purtand marcajul "Inovatia verde", contribuie cu puncte valoroase in proiectele de certificare LEED.

Toate referintele relevante despre acest produs sunt disponibile la cerere sau pe www.mapei.ro

MAPEI®
BUILDING THE FUTURE

102-4-2010

Orice reproducere a textelor, fotografilor sau ilustratiilor publicate este interzisa si intra sub incinta legei.