



# Ultraplan Eco



**Sapa autonivelanta  
cu intarire ultrarapida  
fara substante organice  
volute (VOC)**



## **DOMENII DE APLICARE**

Ultraplan Eco se utilizeaza ca sapa autonivelanta pentru nivelarea si corectarea diferentelor de planeitate intre 1 si 10 mm, pe suprafete suport noi sau existente, dupa intarire devenind ideală ca strat suport pentru montarea oricărui tipuri de finisaje in spatii unde este necesara o rezistență înaltă la sarcini mecanice și trafic.

Sapa Ultraplan Eco este adaptată pentru a suporta traficul scaunelor cu roți.

Ultraplan Eco se utilizează doar în spații interioare.

## **Exemple tipice de utilizare**

- Nivelarea planseelor din beton, a saelor pe baza de ciment, a saelor Mapecem, Mapecem Pronto, Topcem și Topcem Pronto, a saelor anhidrice sau pe baza de magnezit precum și a saelor cu sistem de incalzire.
- Nivelarea pardoselilor existente din ciment, terazzo, ceramica sau roci naturale.

## **CARACTERISTICI TEHNICE**

Ultraplan Eco este o pulbere de culoare gri compusă din ciment special cu priză și hidratare rapidă, agregate cu granulometrie selecționată, rasini și aditivi speciali, preamestecate după o formulă perfecționată în laboratoarele de cercetare MAPEI.

Ultraplan Eco în amestec cu apă se transformă într-un mortar foarte fluid, usor de lucrat, perfect autonivelant, cu aderență mare la suport și uscare foarte rapidă.

Amestecul Ultraplan Eco se poate transporta cu pompa până la distanțe mai mari de 100 m.

Ultraplan Eco se aplică într-o singură mană în grosime până la 10 mm, fără a suferi contractii dimensionale, fisuri, crapaturi sau goluri și are la final mari rezistențe la compresiune, încovoiere și abraziune.

Pe sapa Ultraplan Eco se pot monta diverse tipuri de finisaje după cca. 12 ore de la aplicare, independent de grosimea de turnare.

Dacă pe sapa se lipeste parchet se recomandă să se aștepte minim 24 ore de la aplicare.

Ultraplan Eco are un conținut foarte mic de substantive organice volatile (EMICODE EC1); de aceea după intarire nu este nocivă pentru muncitori, utilizatorii finali sau spațiile unde a fost aplicată.

## **RECOMANDARI**

- Nu adăugati o nouă cantitate de apă peste amestecul care a inceput deja priza.
- Nu adăugati în amestec var, ciment sau gips.
- Nu folosiți pentru nivelarea pardoselilor la exterior.
- Nu folosiți pe substraturi supuse unor continue infiltratii de umiditate prin capilaritate.
- La turnarea în mai multe straturi, dacă aplicăti Ultraplan Eco cand stratul precedent este complet uscat, folosiți mai întai amorsa tip Eco Prim T.

# Ultraplan Eco



**Prepararea sapei  
autonivelante  
Ultraplan Eco -  
Gradinita Mirabello -  
Cantu (Como) - Italia**



**Slefuirea suportului cu  
masina monodisc  
inaintea turnarii sapei  
Ultraplan Eco -  
Gradinita Mirabello -  
Cantu (Como) - Italia**



**Linoleum instalat pe un  
suport nivelat cu sapa  
autonivelanta  
Ultraplan Eco -  
gradinita Mirabello -  
Cantu (Como) - Italia**

## DATE TEHNICE

### DATE TEHNICE DE IDENTIFICARE A PRODUSULUI

Tip:	pulbere fina
Culoare:	gri
Greutate specifica aparenta (kg/m³):	1.300
Corp solid (%):	100
Depozitare:	12 luni in ambalajul original in loc uscat
Clasificare de pericol dupa directiva CE/1999/45:	neiritant Inainte de utilizare, consultati paragraful "Instructiuni privind siguranta la prepararea si punerea in opera" si informatiile de pe ambalaj si din Fisa de Siguranta
EMICODE:	EC1 - continut foarte mic
Incadrare varmala:	3824 50 90

### DATE DESPRE APPLICARE (la +23°C si 50% U.R.)

Raportul de amestec:	24-25 sc. apa pentru 100 parti in greutate de Ultraplan Eco
Grosimea de aplicare la turnare:	de la 1 la 10 mm
Autonivelare:	da
Greutatea specifica a amestecului cu apa (kg /m³):	2.000
pH amestecului:	cca. 12
Temperatura de aplicare permisa:	de la +5°C la +35°C
Temperatura de aplicare permisa:	de la +5°C la +35°C
Timp de lucrabilitate al amestecului:	20-30 minute
Timp de realizare a prizei:	45-60 minute
Pletonabil dupa:	3 ore
Timp de asteptare inainte de lipirea finisajelor:	12 ore (24 ore pt. parchet)

### CARACTERISTICI TEHNICE FINALE

Rezistenta la compresiune (N/mm²): - dupa 1 zi: - dupa 3 zile: - dupa 7 zile: - dupa 28 zile:	12,0 17,0 20,0 26,0
Rezistenta la intindere prin incovoiere (N/mm²): - dupa 1 zi: - dupa 3 zile: - dupa 7 zile: - dupa 28 zile:	3 4 5 7
Rezistenta la abraziune: Abrazimetru Taber (greutate H22 - 550 g - 200 rotatii) exprimat ca pierdere in greutate (g): - dupa 7 zile: - dupa 28 zile:	2,8 2,3
Duritate Brinell: - dupa 1 zi: - dupa 3 zile: - dupa 7 zile: - dupa 28 zile:	55 70 80 100

- Nu folositi **Ultraplan Eco** la temperaturi mai mici de +5°C.
- Nu aplicati **Ultraplan Eco** in grosime mai mica de 3 mm daca peste sapa se va instala parchet montat cu adezivi.

## **MOD DE APLICARE**

### **Prepararea substratului**

Substraturile trebuie sa fie uscate, solide, fara parti care se desprind, praf, vopsea, ceara, uleiuri, rugina sau urme de gips.

In cazul substraturilor pe baza de ciment, suprafata se va asperiza mecanic pentru a se inlatura in totalitate eventualele urme de lapte de ciment sau parti neaderente, prin metode mecanice sau manuale: sablare, slefuire sau periere. Suprafata rezultata va fi rugoasa si compacta.

Suprafetele pe baza de ciment, insuficient de solide trebuie indepartate sau cind se poate consolidate prin impregnare cu amorse penetrante de tip **Eco Prim PU 1K**, **Prostas** sau **Primer MF**. La saturarea suportului, pe stratul crud de amorsa, se va imprastia in exces, nisip de quart uscat si curat.

Fisurile si crapaturile din substraturile de beton se repară cu rasina **Eporip**.

Substraturile pe baza de ciment, pulverulente sau foarte absorbante, trebuie tratate cu o solutie de **Eco Prim T** diluat 1: 1 cu apa sau cu **Primer G** diluat 1: 3 cu apa (ambele produse au o emisie foarte scazuta de substante organice volatile - EMICODE EC 1) pentru a fixa praful si pentru a uniformiza coeficientului de absorbtie a apei de catre substrat.

Suporturile anhidrice se pot niveala cu **Ultraplan Eco** dar mai intai se asperizeaza mecanic iar apoi se trateaza cu amorsa **Eco Prim T** diluat 1:1 cu apa.

Suprafetele existente din placi ceramice sau roci naturale, se curata pentru degresare cu detergenti si se asperizeaza mecanic, apoi se aplica amorsa **Eco Prim T** nediluata.

### **Prepararea substratului**

Intr-un recipient curat se toarna cca. 5,5-5,7 l de apa curata si se varsa amestecand continuu un sac de 23 kg de **Ultraplan Eco**. Se amesteca incet cu un mixer electric cu turatie redusa pentru a nu se ingloba mult aer, pana cand se obtine o pasta perfect omogena, fara aglomerari si autonivelanta. Se lasa 2-3 minute in repaos si se reamesteca. Amestecul obtinut este gata de utilizare. Cantitati mari se pot prepara cu malaxorul de santier.

Cand **Ultraplan Eco** se foloseste pentru turnari in grosimi mai mari de 10 mm (maxim 20 mm), se recomanda adaugarea unui surplus de cca 20-30% din greutate, cu nisip cu granulometrie potrivita cu sort 0-4 sau 0-8 mm, in functie de grosimea de aplicare (consultati Asistenta Tehnica MAPEI).

Cantitatea de **Ultraplan Eco** preparata in fiecare transa se va utilizat in timp de 20-30 minute (la temperatura de +23°C) de la preparare.

### **Aplicarea amestecului**

**Ultraplan Eco** se toarna intr-o singura mana in grosime de la 1 la 10 mm, cu ajutorul unei spatule metalice de mari dimensiuni, utilizandu-se unealta in pozitie usor inclinata pentru a obtine grosimea dorita.

**Ultraplan Eco** poate fi aplicat si cu pompa de tencuieli.

Datorita insusirii de autonivelant **Ultraplan Eco** acopera imediat micile urme ramase de la uneltele de lucru (urme de spatula, rol cu tepi etc.).

Cand este nevoie de aplicarea unui al doilea strat, este recomandat sa se toarne imediat dupa ce primul strat turnat a devenit pietonabil (cca. 3 ore la +23°C).

**Ultraplan Eco** este ideală ca suport pe care se monteaza ulterior, cu adezivi, finisaje textile, placi ceramice sau parchet din lemn, dupa doar 12 ore de la aplicare la +23°C ( acest timp poate varia in functie de grosimea de aplicare, de temperatura si umiditatea ambientului).

Daca pe sapa se va lipi parchet se va astepta minim 24 ore.

Oricum, inainte de a incepe aplicarea finisajelor este recomandat sa controlati in profunzime umiditatea reziduala a sapei autonivelante cu un higrometru electronic sau cu carbid, tinand cont ca primul furnizeaza valori relative.

### **Curatarea**

**Ultraplan Eco** poate fi curatat de pe maini si scule cu apa, cu conditia sa fie proaspata.

### **CONSUM**

Consumul de **Ultraplan Eco** este de 1,6 kg/m<sup>2</sup>/pentru fiecare mm de grosime.

### **AMBALARE**

**Ultraplan Eco** este disponibil in saci de 23 kg.

### **DEPOZITARE**

**Ultraplan Eco** pastrat in loc uscat este stabil pentru cel putin 12 luni de la data de fabricatie inscrisa pe ambalaj. Dupa un timp mai indelungat de depozitare **Ultraplan Eco** poate avea un timp de initiere a prizei mai mare, fara insa ca acest lucru sa modifice caracteristicile finale.

Produs in acord cu prevederile Directivei EC/53/2003.

## **INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA LA PREPARAREA SI APLICAREA PRODUSULUI**

Cimentul continut poate provoca in contact cu transpiratia sau alte fluide ale corpului o reactie alcalina de iritatie. Utilizati manusi si ochelari de protectie. Pentru mai



**Mocheta instalata  
peste sapa  
autonivelanta  
**Ultraplan Eco** - Hotelul  
Hotelul Reinaissance  
- Austria**

# Ultraplan Eco



multe informatii consultati Fisa tehnica de siguranta.

PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL.

## ATENTIONARI

*Indicatiile si prescriptiile de mai sus, desi corespund celei mai bune experiente a noastre se vor considera, in orice caz, cu caracter pur orientativ si vor trebui sa fie confirmate de aplicatii practice care in latura orice indoiala; de aceea, inainte de a adopta produsul, cel care intentioneaza sa-l foloseasca trebuie sa stabileasca el insusi daca produsul este sau nu adevarat utilizarii avute in vedere, si oricum sa-si asume intreaga raspundere ce poate deriva din folosirea lui.*



This symbol is used to identify Mapei products which do not contain solvents, and which give off a low level of volatile organic compounds (VOC); proof of MAPEI's commitment in safeguarding the environment.



This symbol is used to identify MAPEI products which give off a low level of volatile organic compounds (VOC) as certified by GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerke, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), an international organisation for controlling the level of emissions from products used for floors.

(RO) A.G.BETA

**Referintele cu privire la aceste produse sunt disponibile la cerere sau pe [www.mapei.ro](http://www.mapei.ro) si [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**

## SINTEZA

Sapa de nivelare la interior pentru suporturi pe baza de ciment, plansee din beton, pardoseli din ceramica, mozaic sau placi din piatra naturala, care se niveleaza cu un produs pe baza de ciment, autonivelant, cu priza rapida ce se aplica in grosimi de la 1 la 10 mm si care nu contine substante organice volatile (VOC) (tip **Ultraplan Eco** de la MAPEI S.p.A.). Suporturile trebuie sa fie curatare, uscate, sanatoase si compacte eventual consolidate sau primerizate cu produse adecvate (tip **Eco Prim T, Eco Prim PU 1K, Primer MF sau Prosfas**, de la MAPEI S.p.A.).

Materialul de nivelare trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici:

Greutate specifica amestec (kg/m<sup>3</sup>): 2000

pH amestec: ~12

Pietonabil: dupa 3 ore

Rez. la compresiune (N/mm<sup>2</sup>): 26,0 (la 28 zile)

Rez. la incovoiere (N/mm<sup>2</sup>): 7,0 (la 28 zile)

Rez. la abraziune (g): 2,3 (la 28 zile) Abrazimetru Taber (greutate H22 - 550 g - 200 rotatii)

Grosime (mm): 1-10 mm (minim 3 mm pt. parchet)

Consum (kg/m<sup>2</sup>): 1,6 (pe mm de grosime)

Tehnickie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā  
balītuz patreizējām ziņāsām un pie redzī.